



Centripor Retard 225

Retardante para mortero

Product Properties

- Fuerte retardo de fraguado
- Buena homogeneidad del mortero

Areas of Application

- Mortero cementoso (albañilería)
- Mortero estabilizado
- Mortero ligero de albañilería

Application

General

Centripor Retard 225 es un aditivo concentrado que ayuda a conseguir excelentes trabajabilidades de hasta por encima de 2 días. Las propiedades del mortero endurecido como la Resistencia, adhesión, Resistencia al hielo son excelentes.

Dosificaciones habituales de Centripor Retard 225 para conseguir de 36 a 72 horas de trabajo están en un rango entre 0,5 y 1,0% sobre el peso del cemento. Deben realizarse mezclas prueba para evaluar el cumplimiento de los requisitos específicos.

Aplicación

Centripor Retard 225 es mejor adicionarlo sobre la mezcla del mortero en una planta de hormigón y/o mortero con equipos de mezclado eficientes. Lo mejor es adicionarlo a la mezcla después del agua. Para asegurar una correcta distribución en la mezcla, el tiempo de mezclado adicional tras la adición debería ser de al menos 60 segundos, siendo óptimo por encima de 180 segundos.

La sobredosificación produce un retardo excesivo que puede provocar el secado del mortero. En este caso, la balda de mortero debería cubrirse con una capa fina de agua para prevenir la evaporación. Algún método de curado debe ser aplicado para evitar influencias negativas sobre las propiedades del mortero endurecido.

Dosificación

La dosificación debe ser ajustada a los requerimientos específicos. Es extremadamente dependiente de la reactividad del cemento y la temperatura

Puede encontrar más información en nuestra hoja técnica "Centripor-Murapor".

Por favor, tenga en cuenta "Información General de Uso para Aditivos de Hormigón".



Datos Técnicos de Centripor Retard 225

Characteristic	Unit	Value	Comments
Densidad	g/cm ³	1.18	a 20 °C
Dosificación recomendada	%	0,2 – 1,5	sobre peso de cemento
Cont. max. Cloruros	M.-%	< 0,10	
Cont. max. Alkalis	M.-%	< 1,0	

Características del product Centripor Retard 225

Tipo de Aditivo	Retardante EN 934-2:T8
Nombre del aditivo	Centripor Retard 225
Color	Amarillo
Consistencia	Líquido
Certificado de conformidad de Control de producción de fábrica	099/CPR/A45/0015
Organismo Notificador	AENOR
Almacenaje	En recipiente original protegido del hielo y la acción directa del sol
Forma de enterga	Garrafa de 30Kg Bidon de 230Kg IBC de 1000Kg
Eliminación de deshechos	En interes de nuestro medio ambiente, por favor vaciar completamente los envases

Nota: La información de esta ficha técnica esta basada en nuestra experiencia y a lo mejor de nuestro conocimiento. Sin embargo, no es vinculante. Debe ajustarse a la estructura individual, el propósito de la aplicación y especialmente a las condiciones locales. Nuestros datos se refieren a las normas de ingeniería aceptadas, que deben observarse durante la aplicación. Esto, siempre que seamos responsables de la exactitud de los datos dentro del alcance de nuestros términos, condiciones de venta, entrega y servicio. Las recomendaciones de nuestros empleados que difieren de los datos contenidos en nuestras hojas de información solo son vinculantes si se presentan de forma escrita. La normas de ingeniería aceptadas deben ser observadas en todo momento

Edición 10/18. Se han hecho algunos cambios técnicos a esta información. Las ediciones anteriores no son válidas y ya no pueden utilizarse. Si se emite una edición revisada técnicamente, esta edición deja de ser válida.